

Bona Gap Master

Fisa tehnica de lucru

Bona Gap Master este un mastic acrilic, fara silicon, destinat acoperirii rosturilor dintre parchet si plinta sau tocul usilor. Deasemeni se poate folosi pentru repararea stricaciunilor survenite pe suprafata de parchet sau a crapaturilor din lamele de parchet. Masticul este disponibil in 15 culori si se poate acoperi cu toate finisajele Bona, dupa ce se usuca. Materialul este permanent elastic (15% toleranta maxima de miscare), nu miroase si nu contine solvent.

- Permanent elastic
- Nu contine: Solvent, Isocianat, Silicon
- Fara miros
- Excelenta aderenta
- Ridicata capacitate de aderenta initiala si finala
- Acoperibil cu toate finisajele Bona

Date tehnice

Material:	Mastic Poliacrilat
Toleranta miscare:	15%
Temperatura aplicare:	min. +5°C -Max. +35°C (sigilant si suport)
Densitate(DIN ENISO2811-1):	1,57± 0,05g/cm ³
Formare pelicula:	aprox. 10min @23°C/50% umiditate relativa aer
Consum:	310ml sunt suficienti pentru 12m liniari aplicabil pe rost de 5x5mm sau aprox.3M liniari pentru rost de 10x10mm
Timp uscare:	Aprox.18-24ore @23°C/50%
Unelte aplicare:	Pistol specific, manula, electric sau pneumatic
Curatare:	Stergeti uneltele de material rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza mecanic.
Valabilitate:	2 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +40°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Reziduurile si recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalaj:	12 x 310ml

Pregatire

Asigurati-va ca suprafata, unde urmeaza sa aplicati produsul, este curata, uscata, necontaminata si fara impuritati. Cand trebuiesc reparate rosturi foarte mari, inainte de aplicarea masticului introduceti o funie sau spuma. **Temperatura minima de aplicare este de 13°C.**

Aplicare

1. Taiati varful tubului cu un cutit ascutit dar fara sa deteriorati filetul. Insurubati canula. Taiati varful canulei la un unghi potrivit cu marimea si forma rostului.
2. Aplicati continuu si asigurati-va ca pastrati contactul cu ambele margini ale rostului.
3. Imediat dupa aplicare uniformizati folosind un burete sau degetul umed.
4. Banda adeziva de protectie se poate indeparta imediat dupa aplicarea produsului.

Masticul se poate slefui dupa aprox. 18-24 de ore si apoi acoperit cu lac daca este necesar. Acest interval de timp se modifica in functie de cantitatea de mastic aplicata si de conditiile climatice din locatie.

Finisaje



Bona[®]

Bona Gap Master

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



CULORIO DISPONIBILE:

Fag Deschis, Fag Inchis, Stejar deschis, Stejar Inchis, Stejar Afumat, Brad, Alb, Artar, Negru, Cires, Wenge, Nuc, Teak, Rosu Exotic, RAL 730 (gri)

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea uutilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca sis a inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.